

ПЛЕНКА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ПОРИСТАЯ (Ф-4Д-ПД)

ОПИСАНИЕ

ТУ 2245-571-00203521-2003

Пленку фторопластовую пористую получают путем дополнительной ориентации неспеченной, не содержащей смазки каландрированной пленки из фторопласта-4Д с последующей термообработкой.

ПРИМЕНЕНИЕ



Пленка фторопластовая пористая предназначена для изготовления:

- различного типа уплотнений оборудования и трубопроводов, включая технологическое оборудование в пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности;
- трубопроводов горячего и холодного питьевого водоснабжения;
- изоляции радиочастотных кабелей и газопроницаемых диафрагм в химических источниках тока.

Пленка эксплуатируется в контакте с любыми кислотами, щелочами (рН от 0 до 14), растворителями, сильными окислителями, включая кислород, исключения составляют растворы и расплавы щелочных металлов, трехфтористый хлор и атомарный фтор.

Температурный диапазон эксплуатации пленки от -60 до +260 °С.